# Tehnički list podataka

Hightechflon GmbH & Co. KG
Macairestr. 4
78467 Konstanz
Tel.: +49 (0)7531 917 541

## PTFE.GFA.225.IND.BL

PTFE staklena tkanina

Roba na metar

| Opća svojstva | Jedinica | Vrijednost |
|---|---|---|
| Nazivna debljina | mm | 0,25 |
| Efektivna debljina | mm | 0,245 |
| Težina | g/m² | 470,00 |
| Temp. postojanost | °C | -140 do +260 |
| Temperaturna otpornost, kratkotrajno (maks. 60 minuta) | °C | +300 |
| Površinski otpor | Ω/m | <1 x 10^14 |
| Dielektrična čvrstoća | KV/mm | 32 |
| Koeficijent trenja (prema čeliku) | | 0,04-0,10 |
| Vlačna čvrstoća | N/cm | 330 x 400 |
| Istezanje | % | <0,05 |
| Tvrdoća | | Shore D 60 |
| Standardna širina(e) | mm | 2000,00 |
| Standardna dužina(e) | mm | 30000,00 |
| Boja | | Crna |

Vrijednosti se odnose isključivo na osnovni materijal bez ljepila, linera ili drugih komponenti. Za sve navedene podatke vrijede tolerancije od +/- 5%

Ove informacije i naše tehničke napomene – bilo da su dane usmeno, pismeno ili u okviru ispitivanja – pružaju se prema našem najboljem znanju, ali bez jamstva. To vrijedi i ako su pogođena prava intelektualnog vlasništva trećih strana. Naše napomene ne oslobađaju vas obveze provjere njihove valjanosti i ispitivanja prikladnosti naših proizvoda za predviđenu namjenu. Skladištenje, primjena i uporaba naših proizvoda izvan su našeg utjecaja te se stoga odvijaju isključivo na vašu vlastitu odgovornost. Naši proizvodi prodaju se u skladu s našim Općim uvjetima prodaje. Informacije sadržane u ovom tehničkom listu mogu se izmijeniti bez prethodne najave.