Tehnički list podataka

Hightechflon GmbH & Co. KG
Macairestr. 4
78467 Konstanz
Tel.: +49 (0)7531 917 541

PTFE.GFA.225.BL

PTFE staklena tkanina
Roba na metar

Opća svojstva	Jedinica	Vrijednost
Nazivna debljina	mm	0,25
Efektivna debljina	mm	0,225
Težina	g/m²	470,00
Temp. postojanost	°C	-140 do +260
Temperaturna otpornost, kratkotrajno (maks. 60 minuta)	°C	+300
Površinski otpor	Ω/m	<1 x 10^14
Dielektrična čvrstoća	KV/mm	32
Koeficijent trenja (prema čeliku)		0,04-0,10
Vlačna čvrstoća	N/cm	375 x 445
Istezanje	%	<0,05
Tvrdoća		Shore D 60
Standardna širina(e)	mm	1250,00
Standardna dužina(e)	mm	30000,00
Boja		Crna

Vrijednosti se odnose isključivo na osnovni materijal bez ljepila, linera ili drugih komponenti. Za sve navedene podatke vrijede tolerancije od +/- 5%

Ove informacije i naše tehničke napomene – bilo da su dane usmeno, pismeno ili u okviru ispitivanja – pružaju se prema našem najboljem znanju, ali bez jamstva. To vrijedi i ako su pogođena prava intelektualnog vlasništva trećih strana. Naše napomene ne oslobađaju vas obveze provjere njihove valjanosti i ispitivanja prikladnosti naših proizvoda za predviđenu namjenu. Skladištenje, primjena i uporaba naših proizvoda izvan su našeg utjecaja te se stoga odvijaju isključivo na vašu vlastitu odgovornost. Naši proizvodi prodaju se u skladu s našim Općim uvjetima prodaje. Informacije sadržane u ovom tehničkom listu mogu se izmijeniti bez prethodne najave.