# Műszaki adatlap

Hightechflon GmbH & Co. KG
Macairestr. 4
78467 Konstanz
Tel.: +49 (0)7531 917 541

## PTFE.GFA.335

PTFE-üvegszövet
Folyóméteráru

| Általános tulajdonságok | Egység | Érték |
|---|---|---|
| Névleges vastagság | mm | 0,35 |
| Effektív vastagság | mm | 0,330 |
| Tömeg | g/m² | 650,00 |
| Hőálló | °C | -140-től +260-ig |
| Hőmérséklet-álló rövid ideig (max. 60 perc) | °C | +300 |
| Felületi ellenállás | Ω/m | <1 x 10^14 |
| Átütési szilárdság | KV/mm | 32 |
| Súrlódási együttható (acéllal szemben) | | 0,04-0,10 |
| Szakítószilárdság | N/cm | 400 x 440 |
| Nyúlás | % | <0,05 |
| Keménység | | Shore D 60 |
| Standard szélesség(ek) | mm | 1250,00 |
| Standard hossz(ak) | mm | 30000,00 |
| Szín | | Barna |

Az értékek kizárólag a ragasztó, hordozóanyag vagy egyéb komponensek nélküli alapanyagra vonatkoznak. Minden megadott értékre +/- 5% tűrés érvényes.

Ezek az információk és műszaki útmutatásaink – akár szóban, írásban vagy kísérletek keretében kerülnek átadásra – legjobb tudásunk szerint készülnek, azonban garancia nélkül. Ez abban az esetben is érvényes, ha harmadik felek védelmi jogai érintettek. Útmutatásaink nem mentesítik Önt azon kötelezettség alól, hogy azok érvényességét ellenőrizze, valamint termékeinket a tervezett felhasználási célra való alkalmasság szempontjából tesztelje. Termékeink tárolása, alkalmazása és felhasználása befolyásunkon kívül esik, ezért kizárólag az Ön saját felelősségére történik. Termékeink értékesítése az Általános Értékesítési Feltételeinknek megfelelően történik. Az ebben az adatlapban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.