Tehnički list podataka

Hightechflon GmbH & Co. KG
Macairestr. 4
78467 Konstanz
Tel.: +49 (0)7531 917 541

PTFE.ROD.45

PTFE
Šipka

Opća svojstva	Jedinica	Vrijednost
Promjer	mm	45,00
Gustoća		2,20
Temp. postojanost	°C	-140 do +260
Temperaturna otpornost, kratkotrajno (maks. 60 minuta)	°C	+300
Površinski otpor	Ω/m	<1 x 10^17
Dielektrična čvrstoća	KV/mm	60
Koeficijent trenja (prema čeliku)		0,04-0,10
Vlačna čvrstoća	N/mm²	20-40
Istezanje	%	<250
Tvrdoća		Shore D 55
Standardna dužina(e)	mm	1000,00
Boja		bijela

Vrijednosti se odnose isključivo na osnovni materijal bez ljepila, linera ili drugih komponenti. Za sve navedene podatke vrijede tolerancije od +/- 5%

Ove informacije i naše tehničke napomene – bilo da su dane usmeno, pismeno ili u okviru ispitivanja – pružaju se prema našem najboljem znanju, ali bez jamstva. To vrijedi i ako su pogođena prava intelektualnog vlasništva trećih strana. Naše napomene ne oslobađaju vas obveze provjere njihove valjanosti i ispitivanja prikladnosti naših proizvoda za predviđenu namjenu. Skladištenje, primjena i uporaba naših proizvoda izvan su našeg utjecaja te se stoga odvijaju isključivo na vašu vlastitu odgovornost. Naši proizvodi prodaju se u skladu s našim Općim uvjetima prodaje. Informacije sadržane u ovom tehničkom listu mogu se izmijeniti bez prethodne najave.