# Technický datový list

Hightechflon GmbH & Co. KG
Macairestr. 4
78467 Konstanz
Tel.: +49 (0)7531 917 541

# PTFE.GFA.225.BL.AD

PTFE sklotkanina
Metrové zboží

| Obecné vlastnosti | Jednotka | Hodnota |
|---|---|---|
| Jmenovitá tloušťka | milimetr | 0,25 |
| Efektivní tloušťka | milimetr | 0,225 |
| Hmotnost | g/m² | 495,00 |
| Teplotní odolnost | °C | −70 až +230 |
| Typ lepidla | | Silikon |
| Tloušťka lepidla | milimetr | 0,045 |
| Adhezní síla | N/cm | 4,5 |
| Součinitel tření (vůči oceli) | | 0,04-0,10 |
| Pevnost v tahu | N/cm | 520 - 410 |
| Prodloužení | % | <0,05 |
| Standardní šířka (šířky) | milimetr | 1000,00 |
| Standardní délka (délky) | milimetr | 30000,00 |
| Barva | | Černá |

Hodnoty se vztahují výhradně na základní materiál bez lepidla, nosné fólie nebo jiných komponent. Pro všechny údaje platí tolerance +/- 5 %

Tyto informace a naše technické pokyny – ať již poskytnuté ústně, písemně nebo v rámci zkoušek – jsou poskytovány podle našeho nejlepšího vědomí, avšak bez záruky. To platí i v případě, že jsou dotčena ochranná práva třetích stran. Naše pokyny vás nezbavují povinnosti ověřit jejich platnost a otestovat vhodnost našich výrobků pro zamýšlený účel použití. Skladování, aplikace a používání našich výrobků jsou mimo náš vliv, a proto probíhají výhradně na vaši vlastní odpovědnost. Prodej našich výrobků se řídí našimi Všeobecnými prodejními podmínkami. Informace obsažené v tomto datovém listu mohou být změněny bez předchozího upozornění.