Technický datový list

Hightechflon GmbH & Co. KG
Macairestr. 4
78467 Konstanz
Tel.: +49 (0)7531 917 541

PTFE.HST.113.CRE-19/-/19

PTFE / krepový papír
Teplem svařitelná páska

Obecné vlastnosti	Jednotka	Hodnota
Jmenovitá tloušťka	milimetr	0,12
Efektivní tloušťka	milimetr	0,115
Teplotní odolnost	°C	-30 až +100
Teplotní odolnost krátkodobě (max. 60 minut)	°C	+120
Typ lepidla		Kaučuková pryskyřice
Tloušťka lepidla	milimetr	0,045
Adhezní síla	N/cm	2,5
Barva		Hnědá

Hodnoty se vztahují výhradně na základní materiál bez lepidla, nosné fólie nebo jiných komponent. Pro všechny údaje platí tolerance +/- 5 %

Tyto informace a naše technické pokyny – ať již poskytnuté ústně, písemně nebo v rámci zkoušek – jsou poskytovány podle našeho nejlepšího vědomí, avšak bez záruky. To platí i v případě, že jsou dotčena ochranná práva třetích stran. Naše pokyny vás nezbavují povinnosti ověřit jejich platnost a otestovat vhodnost našich výrobků pro zamýšlený účel použití. Skladování, aplikace a používání našich výrobků jsou mimo náš vliv, a proto probíhají výhradně na vaši vlastní odpovědnost. Prodej našich výrobků se řídí našimi Všeobecnými prodejními podmínkami. Informace obsažené v tomto datovém listu mohou být změněny bez předchozího upozornění.