Tehnički list podataka

Hightechflon GmbH & Co. KG
Macairestr. 4
78467 Konstanz
Tel.: +49 (0)7531 917 541

PTFE.DBF.113-400*600

PTFE staklena tkanina
Višekratna folija za pečenje

Opća svojstva	Jedinica	Vrijednost
Nazivna debljina	mm	0,12
Efektivna debljina	mm	0,115
Težina	g/komad	55,00
Temp. postojanost	°C	-140 do +260
Temperaturna otpornost, kratkotrajno (maks. 60 minuta)	°C	+300
Vlačna čvrstoća	N/cm	200 - 220
Istezanje	%	<0,05
Boja		Smeđa

Vrijednosti se odnose isključivo na osnovni materijal bez ljepila, linera ili drugih komponenti. Za sve navedene podatke vrijede tolerancije od +/- 5%

Ove informacije i naše tehničke napomene – bilo da su dane usmeno, pismeno ili u okviru ispitivanja – pružaju se prema našem najboljem znanju, ali bez jamstva. To vrijedi i ako su pogođena prava intelektualnog vlasništva trećih strana. Naše napomene ne oslobađaju vas obveze provjere njihove valjanosti i ispitivanja prikladnosti naših proizvoda za predviđenu namjenu. Skladištenje, primjena i uporaba naših proizvoda izvan su našeg utjecaja te se stoga odvijaju isključivo na vašu vlastitu odgovornost. Naši proizvodi prodaju se u skladu s našim Općim uvjetima prodaje. Informacije sadržane u ovom tehničkom listu mogu se izmijeniti bez prethodne najave.