# Technický datový list

Hightechflon GmbH & Co. KG
Macairestr. 4
78467 Konstanz
Tel.: +49 (0)7531 917 541

## PTFE.SSB.225.AQ.0/0-15*1320

PTFE sklotkanina

Svařovací pásky

| Obecné vlastnosti | Jednotka | Hodnota |
|---|---|---|
| Jmenovitá tloušťka | milimetr | 0,20 |
| Efektivní tloušťka | milimetr | 0,200 |
| Hmotnost | g/kus | 10,00 |
| Teplotní odolnost | °C | -140 až +260 |
| Teplotní odolnost krátkodobě (max. 60 minut) | °C | +300 |
| Pevnost v tahu | N/cm | 400 - 300 |
| Prodloužení | % | <0,05 |
| Barva | | Hnědá |

Hodnoty se vztahují výhradně na základní materiál bez lepidla, nosné fólie nebo jiných komponent. Pro všechny údaje platí tolerance +/- 5 %

Tyto informace a naše technické pokyny – ať již poskytnuté ústně, písemně nebo v rámci zkoušek – jsou poskytovány podle našeho nejlepšího vědomí, avšak bez záruky. To platí i v případě, že jsou dotčena ochranná práva třetích stran. Naše pokyny vás nezbavují povinnosti ověřit jejich platnost a otestovat vhodnost našich výrobků pro zamýšlený účel použití. Skladování, aplikace a používání našich výrobků jsou mimo náš vliv, a proto probíhají výhradně na vaši vlastní odpovědnost. Prodej našich výrobků se řídí našimi Všeobecnými prodejními podmínkami. Informace obsažené v tomto datovém listu mohou být změněny bez předchozího upozornění.