Tehnički list podataka

Hightechflon GmbH & Co. KG
Macairestr. 4
78467 Konstanz
Tel.: +49 (0)7531 917 541

POLY.EXF.006.AD/SW

Poliimid
Ljepljiva traka

Opća svojstva	Jedinica	Vrijednost
Nazivna debljina	mm	0,03
Efektivna debljina	mm	0,025
Težina	g/m²	10,00
Gustoća		1,42
Temp. postojanost	°C	-70 do +230
Vrsta ljepila		Silikon
Debljina ljepila	mm	35,000
Sila prianjanja	N/cm	2,5
Vlačna čvrstoća	N/cm	53 - 53
Istezanje	%	50
Standardna širina(e)	mm	500,00
Standardna dužina(e)	mm	33000,00
Boja		Bakar

Vrijednosti se odnose isključivo na osnovni materijal bez ljepila, linera ili drugih komponenti. Za sve navedene podatke vrijede tolerancije od +/- 5%

Ove informacije i naše tehničke napomene – bilo da su dane usmeno, pismeno ili u okviru ispitivanja – pružaju se prema našem najboljem znanju, ali bez jamstva. To vrijedi i ako su pogođena prava intelektualnog vlasništva trećih strana. Naše napomene ne oslobađaju vas obveze provjere njihove valjanosti i ispitivanja prikladnosti naših proizvoda za predviđenu namjenu. Skladištenje, primjena i uporaba naših proizvoda izvan su našeg utjecaja te se stoga odvijaju isključivo na vašu vlastitu odgovornost. Naši proizvodi prodaju se u skladu s našim Općim uvjetima prodaje. Informacije sadržane u ovom tehničkom listu mogu se izmijeniti bez prethodne najave.